GEWEBEÜBERSICHT

SEITE	QUALITÄT	MATERIALMISCHUNG		G/M²	FC	EN ISO 11612 HITZE-SCHUTZ A|B|C|D|E|F	EN ISO 11611 SCHWEISSER-SCHUTZ	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	EN 13034 TYP 6 CHEMIKALIEN-SCHUTZ	EN 1149 3/5 ELEKTRISCHE AB-LEITUNG	EN ISO 20471 WARNSCHUTZ	EN 343 SCHUTZ BEI REGEN	EN 14058 KLASSE I SCHUTZ BEI KÄLTE
44	Gewebe 07	100 % Baumwolle		275										
44	Gewebe 08	100 % Baumwolle		275										
46 - 47	Gewebe 11	100 % Baumwolle		330										
48 - 49	Gewebe 12	100 % Baumwolle		360										
64 - 65, 157	Gewebe 14	Zusammensetzung: 1. Lage: 100 % Polyester, 2. Lage: Steppfutter oder Teddyfutter		245	FC							X		
	Gewebe 16	100 % Polyester		70										
	Gewebe 19	100 % Polyester		265	FC					X				
50, 58	Gewebe 25	100 % Baumwolle		525										
114	Gewebe 30	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, Oberstofflaminat	Nomex® Comfort	220	FC	A1 | B2 | C1 | F1		Klasse 1		X	X		3/3	
114	Material 30	Zusammensetzung: Gewebe 30 und Gewebe 78	Nomex® Comfort	220 225	FC	A1 | B1 | C1		Klasse 1		X	X		3/3	
112	Gewebe 31	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex® Comfort	150		A1 | B1 | C1 | F1		Klasse 1			X			
118	Gewebe 33	100 % Schurwolle		420										
108 - 109, 112	Gewebe 35	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex® Comfort	265	FC	A1 | A2 | B1 C1 | F1		Klasse 1	ATPV 9,7 cal/cm²	X	X			
	Material 35	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 35, 2. Lage: Gewebe 239	Nomex® Comfort	265 260	FC	A1 | A2 | B1 C1 | F1		Klasse 2	ATPV 32 cal/cm²	X	X			
	Gewebe 36	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex® Comfort	190		A1 | B1 | C1 |F1		Klasse 1	ATPV 6,7 cal/cm²		X			
114	Material 37	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 30, 2. Lage: Gewebe 38 Futterstofflaminat	Nomex® Comfort	265 260	FC	A1 | B2 | C2 | F2		Klasse 2	ATPV 31 cal/cm²	X	X		3/2	
	Gewebe 38	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, Futterstofflaminat	Nomex® Comfort	260		A1 | B1 | C1					X			
156-159	Gewebe 39	80 % Polyester, 20 % Baumwolle		290	FC							X		
158-159	Gewebe 41	80 % Polyester, 20 % Baumwolle		370	FC							X		
58	Gewebe 51	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		535										
136 - 139	Material 58	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 155+87, 2. Lage: 55 % Modacryl und 45 % Baumwolle, Futterstofflaminat		330 200		A1 | B1 | C1 E2 | F1	Klasse 1 A1	Klasse 2	ATPV 30 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)	3/3	
51	Gewebe 62	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		360										
51	Gewebe 64	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		220										
41, 52 - 55	Gewebe 65	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		330										
32 - 35	Gewebe 70	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		295										
45	Gewebe 75	100 % Baumwolle	Flam-mentin	525										
	Gewebe 78	65 % Baumwolle, 35 % Polyester	Proban®	225		EN ISO 14116 Index 3								
100	Gewebe 80	100 % Baumwolle	Proban®	330		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2							
100	Gewebe 82	100 % Baumwolle	Proban®	250		A1 | B1 | C1 E2 | F1	Klasse 1 A1							
86 - 87, 96 - 99	Gewebe 87	78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	330	FC	A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1 (einlagig) Klasse 2 (doppellagig)	ATPV 14 cal/cm² (einlagig) ATPV 37 cal/cm² (zweilagig)	X	X			
84 - 85, 87	Gewebe 88	78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	330		A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1 (einlagig) Klasse 2 (doppellagig)	ATPV 14 cal/cm² (einlagig) ATPV 37 cal/cm² (zweilagig)		X			
75 - 76	Gewebe 89	75 % Baumwolle, 25 % Polyester	Proban®	380		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 1 A1 | A2							
78 - 79	Gewebe 91	100 % Baumwolle	Proban®	330		A1 | B1 | C1 E2 | F1	Klasse 1 A1		13 cal/cm²					
75, 76 96, 97	Gewebe 92	78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern	Proban®	400		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2	Klasse 1	19 cal/cm²		X			
78 - 79	Gewebe 95	100 % Baumwolle	Proban®	525		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2							
100	Gewebe 127	98 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern	Proban®	250		A1 | B1 | C1 E1 | F1	Klasse 1 A1				X			
101, 117, 134	Gestrick 128	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		220		A1 | B1 | C1		Klasse 1	ATPV 6,3 cal/cm²		X			
128 - 131, 133	Material 155 A	Zusammensetzung: Gewebe 155 und Kontrast 87		330	FC	A1 | B1 | C1 E2 | F1		Klasse 1	13 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)		
132	Material 155 C	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 155+87, 2. Lage: Gewebe 78		330 225	FC	A1 | A2 | B1 C2 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 2	29 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)		
124 - 127	Gewebe 155	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		330	FC	A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 2 A1 | A2	Klasse 1	ATPV 13 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)		
115	Gewebe 239	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex®	220		A1 | B1 | C1 | F1					X			
	Gewebe 245	30 % Polyester, 29 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % sonstige Faser		330	FC	A1 | B1 | C1 E1 | F1	Klasse 1 A1	Klasse 1		X	X	X (Leuchtorange)		

SEITE	QUALITÄT	MATERIALMISCHUNG		G/M²	FC	EN ISO 11612 HITZE-SCHUTZ A|B|C|D|E|F	EN ISO 11611 SCHWEISSER-SCHUTZ	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	EN 13034 TYP 6 CHEMIKALIEN-SCHUTZ	EN 1149 3/5 ELEKTRISCHE AB-LEITUNG	EN ISO 20471 WARNSCHUTZ	EN 343 SCHUTZ BEI REGEN	EN 14058 KLASSE I SCHUTZ BEI KÄLTE
142 - 145	Material 245A	30 % Polyester, 29 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % sonstige Faser, Kontrast: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Faser		330	FC	A1 | B1 | C1 | F1	Klasse 1 A1	Klasse 1		X	X	X (Leuchtorange)		
146 - 148	Material 245B	30 % Polyester, 29 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % sonstige Faser, Kontrast: 78 % Baumwolle 20 % Polyester, 2 % sonstige Faser		330	FC	A1 | B1 | C1 IF1	Klasse 1 A1	Klasse 2		X	X	X (Leuchtorange)	3/2	X
138, 159	Fleece 260	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern		350		A1 | B1 | C2I F1		Klasse 1			X	X		X
149	Material 262	Stepp: 1. Lage; 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, FR, 2. Lage: Vlies, 64 % Viskose FR, 28 % Aramid, 8 % Polyamid		225 150		EN ISO 14116 Index 3					X			
88 - 95	Gewebe 265	Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 350 g/m², FR	Proban®	350		A1 | A2 | B1 | C1 E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2	Klasse 1		X	X			
167	Fleece 271	100 % Polyester		280								X		X
120	Gewebe 274	58 % Aramid, 41 % Viskose, 1 % sonstige Fasern		310	FC	A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1		X	X			
152 - 155	Gewebe 275	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		290	FC							X		
118	Gewebe 277	98 % Aramid, 2 % andere Faser	Nomex®	220		A1 | A2 | B1 C1 | F1		Klasse 1		X	X			
118	Gewebe 279	58 % Aramid, 41 % Viskose, FR, 1 % sonstige Faser		240	FC	A1 | A2 | B1 | C1 E1 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1		X	X			
20 - 22	Gewebe 281	58% Baumwolle 38% Polyester, 4% Elastolefin	Stretch	250										
133	Fleece 290	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern		350		A1 | B2 | C2		Klasse 1			X	X (Leuchtgelb)		X
30	Gewebe 400	100 % Polyester, 3-Lagen-Wetterschutzlaminat (Softshell)		270	FC									
152, 153	Gewebe 409	100 % Polyester mit Oberstofflaminat		150	FC							X	3/3	
80 - 84	Gewebe 417	54 % Viskose FR, 20 % Wolle, 20 % Polyamid, 5 % Aramid, 1% sonstige Faser		375		A1 I A2 | B2 | C2 D3 | E 3 | F1	Klasse 2 A1 | A 2	Klasse 1			X	X (Leuchtgelb)		
20 - 24	Gewebe 421	64 % Polyester, 34 % Baumwolle, 2 % Elastan		250										
110 - 111, 113	Gewebe 435	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex®	265	FC	A1I A2 | B1 C1 | F1		Klasse 1		X	X			
118	Material 512	1. Lage: 58 % Aramid, 41 % Viskose, FR, 1 % sonstige Faser 2. Lage: 85 % Viskose, FR 15% Aramid		395	FC	A1 I A2 | B2 | C2 E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 2	X	X				
100	Gestrick 601	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle		220		A1 | B1 | C1								
101	Gestrick 602	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		340		A1 | B1 | C1 | F1		Klasse 1	ATPV 20,4 cal/cm²		X			
101	Gestrick 603	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		210		A1 | B1 | C1 | F1		Klasse 1	ATPV 7,4 cal/cm²		X			
119	Gestrick 604	59 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 2 % Elastan, 2 % sonstige Fasern		220		A1 | B1 | C1					X			
133, 135	Gestrick 605	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Faser		220		A1 | B1 | C1		Klasse 1			X	X (Leuchtgelb)		
30, 31	Gestrick 608	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		190										
118	Gestrick 610	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		190										
118	Gestrick 611	65 % Baumwolle, 35 % Polyester		300										
38	Gestrick J101	100 % Baumwolle		165										
38	Gestrick J102	100 % Baumwolle		190										
38	Gestrick J103	70 % Baumwolle, 30 % Polyester		300										
38, 67	Fleece J115	100 % Polyester		280										
39, 65	Material J409	1. Lage: 100 % Polyamid, beschichtet 2. Lage: 100 % Polyester, Innenjacke: Microfleece, 100 % Polyester		150 270										
160	Material J409w	1. Lage: 100 % Polyester, beschichtet, 2. Lage: 100 % Polyester, Innenjacke: Mikrofleece, 100 % Polyester		150 270									X	1/2	
39	Material J418	1. Lage: Ribstop 100 % Polyester, 2. Lage: 100 % Polyester		240 195										
160	Material J419w	1. Lage: 100 % Polyester, Wetterschutzlaminat, 2. Lage: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester		395									X	1/1	
66 - 67	Gestrick J603-J606	75 % Baumwolle, 25 % Polyester		185										